



# 富高

## FUKKOL

### 一切决择於润滑

## 产品描述及数据参数



镀锌漆喷剂

Zinc Cold Galvanic Spray

### 简介:

富高镀锌漆喷剂一种单组份防锈蚀的冷电镀锌涂层,能够与任何金属基材接合。薄膜纯锌含量 98%以上的高性能镀锌剂,可通过电化学反应粘附在裸金属上。此涂层提供活性电镀保护,即使在出现划痕或磨损的情况下也能防止生锈。涂层干燥迅速,具优秀的粘附力,使用后形成灰色涂层。

### 用途:

保护和修补加工后的镀锌板、结构钢、钢屋顶、门窗,受海水严重腐蚀的船舶设备,公用设备,冶金厂、水处理厂、造纸厂中的各种设施。也可用于镀锌件的修复,例如切割面、焊缝、难做热镀锌修复的部件。

### 优点:

1. 优良的附着力,耐冲击性和柔韧性。
2. 卓越的耐候性和保色保光性。
3. 超强的抗老化性能和防腐蚀性能。
4. 优异的耐水、耐盐水及耐化学品腐蚀性能。
5. 突出的耐温变性,可经受冷热交变冲击。

### 特性:

产品	镀锌漆喷剂
外观	灰色液体
锌纯度	98.5%-99%
表干时间(min)	10-15
固化时间(h)	24 小时
闪点(°C)	30°C
盐雾测试 h	>144
相对密度(g/cm <sup>3</sup> )	0.95-1.05

### 注意事项:

- 1、清除金属表面杂物和毛边,毛刺,还原光洁的金属表面。



# 富高

## FUKKOL

一切决擇於潤滑

### 产品描述及数据参数

- 2、清除漆面上的油脂杂物，为达到最佳的防锈性能，可选择的清除部分漆面，还原底层金属。
- 3、使用前和使用过程中充分摇匀。
- 4、禁止靠近火源操作。
- 5、最佳使用温度 30℃，喷口距离目标 15--30cm 均匀喷涂，保持漆层轻薄而均匀。
- 6、喷涂完毕后将罐身倒置并按动喷钮，直到只有气体喷出为止以清洁喷射阀门。
- 7、发生喷口堵塞时，可拧去阀门按钮，用细金属丝清洁槽和通气口。
- 8、避免阳光直接照射，存放在低于 50 摄氏度的地方。