



# 富高

## FUKKOL

### 一切決擇於潤滑

## 产品描述及数据参数

### 富高金属黄铜喷剂 Brass Spray



#### Description 说明:

富高金属黄铜剂是一種特別設計的防腐蝕保護噴漆, 設計用於模仿黃銅金屬如焊接後之色差問題。配方中不但在任何天氣都能自然固化, 同時更可在不同的基材上都能附著。高純度(約 99.9%) 特細黃銅粉末。富高金属黄铜剂能为金属表面提供黄铜保护层噴后表面都能产生电镀的光泽, 能粘附于金属及其它固定表面上, 有效修復色差問題。应用在焊接时, 可在焊接表面先喷涂作防腐处理, 导电性能好, 熔点高, 具有可焊性涂层干后含 60%黄铜, 半年至一年内黄铜涂层会失去光泽。此外本品更不含氟利昂。可喷涂 6-8 平方米左右。快干: 外露约 4-6 分钟, 操作中约 8-10 分钟。(正常条件下, 室温)

#### 性能特征:

1. 99.9%黄銅 耐高温抗腐蚀
2. 高附著力
3. 铜含量高达 67%
4. 抗大部分酸碱
5. 应用广泛, 可粘附于所有金属、玻璃制品、陶瓷、木材、塑料等表面
6. 阴极防腐
7. 经济实用

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 规格
I91193-500ML	Can.	500ML
I91193-18L	Pail	18L
I91193-200L	Dum.	200L

#### 使用范围:

1. 能粘附于金属, 塑料, 玻璃、木材等表层; 适用于各种材料表面喷涂, 也能修复现有铜表层, 如外层锡缝等的修复; 适用于工艺品、收藏品的修复加工; 焊接方面, 多用于汽车工业, 因为很多汽车附件没有事先的镀锌防腐处理; 也可用于化工行业管道、容器内壁的防腐
2. 黄铜喷剂是用于卫生设施及电镀材料表面处理的理想选择; 此外, 还可用作装饰涂料, 尤其可用作窗框的金属涂料, 以及钢、铝材料的车轮及金属架的涂料。

#### 使用方法:

1. 使用前用力摇动 2 分钟, 以使罐体里的小球充分混合罐体里的有效成分。
2. 喷涂前, 先去除油污或油脂
3. 喷涂距离至少为 25cm (10 英寸)
4. 用后无需清洁



# 富高

## FUKKOL

### 一切決擇於潤滑

## 产品描述及数据参数

### Typical physical properties 物理特性

外观	黄铜金属色液体
用途	室外或室内防腐及補色
密度 (g/cm <sup>3</sup> )	0.8-0.9
使用溫度範圍	+5°C to 35°C
工作溫度範圍	-50°C to +300°C
塗佈範圍	w/ 1.5 Cross Coats 180 ml/m <sup>2</sup>
塗佈厚度	w/ 1.5 Cross Coats 20-30 μm

### 注意事项:

- 1、勿暴露在 50°C 以上的环境温度下不要与食品接触。
- 2、密封保存。
- 3、使用时佩戴劳保用品，如手套。
- 4、请在通风条件良好的环境下使用该产品。