



富高

FUKKOL

一切决擇於潤滑

产品描述及数据参数

富高金属铝喷剂

LIQUID ALUMINIUM SPRAY



Description 说明:

金屬鋁噴劑是一種具有耐磨，耐酸和鹼的一種色澤非常明亮的多用途防腐之補色高溫漆。

它包含的<99.5%的純度等級的鋁成份。鋁的純度高達 99.5%。金屬鋁噴劑通過氧化作用快速變干，不會因潮濕而在乾燥中產生裂縫。高溫情況下鋁與金屬表面接觸將更為緊密，可粘附任何固定物體表面，干後表層光亮，可產生陰極處理效果抵抗腐蝕生銹，抵抗大部份酸鹼，性能極佳。此外本品更不含氟利昂。可噴塗 6-8 平方米左右。

快干：外露約 4-6 分鐘，操作中約 8-10 分鐘。（正常條件下，室溫）

性能特征:

1. 99.5%純鋁 耐高溫抗腐蝕
2. 高附著力
3. 耐熱最高達+300℃
4. 抗大部份酸鹼
5. 應用廣泛，可粘附於所有金屬、玻璃制品、陶瓷、木材、塑料等表面
6. 陰極防腐
7. 經濟實用

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 规格
I91395-500ML	Can.	500ML
I91395-18L	Pail	18L
I91395-200L	Dum.	200L

用途:

金屬鋁噴劑大多用於空調、鍋爐、管道、排氣系統、機房、集裝箱、運輸工具表層及地窖等。特別適用於表面會發熱處，比如（垃圾、廢料）焚燒設備、鍋爐及燃燒設備、長距離供熱設備及管道、熔煉爐設備（如閥門等）、催化爐用膠合板、排氣管支管、消音器，汽車及烘箱的排氣管道等；用於鋁杆連鑄連軋中鋁杆“滑移”部位（金屬鋁噴劑為噴劑而不是石墨，因為使用石墨鋁表面很臟）；以及用於不易磨損的堅硬表面上，如金屬、木材、陶瓷等的硬面；用於通風空調系統、地下室、公路卡車主體工程、鋁輪輪緣；及用於新的鋅塗層修整等等。

使用方法:

1. 使用前用力搖動 2 分鐘，以使罐體里的小球充分混合罐體里的有效成分。
2. 噴塗前，先去除油污或油脂
3. 噴塗距離至少為 25cm（10 英寸）
4. 用後無需清潔
5. 如金屬鋁噴劑罐存放在零下溫度，用前需靜放室溫下 24 至 48 小時。如果要求金屬鋁噴劑具備極佳的抗磨損性，那麼可用透明保護漆 GILL 6 系列作為第二道噴劑，即可產生一層清澈的丙烯酸漆層，以增加其耐磨性



®

富高

FUKKOL

一切選擇於潤滑

产品描述及数据参数

Typical physical properties 物理特性

外观	光泽铝金属色液体
用途	室外或室内防腐及補色
密度 (g/cm ³)	0.8-0.9
使用溫度範圍	+5°C to 35°C
工作溫度範圍	-50°C to +300°C
塗佈範圍	w/ 1.5 Cross Coats 180 ml/m ²
塗佈厚度	w/ 1.5 Cross Coats 20-30 μm

注意事项:

- 1、勿暴露在 50°C 以上的环境温度下不要与食品接触。
- 2、密封保存。
- 3、使用时佩戴劳保用品，如手套。
- 4、请在通风条件良好的环境下使用该产品。